



Geluidsabsorberend schuim met noppenstructuur

ISO-NOPPE

Omschrijving

No-noise Akofoam Noppenschuim is een hoge kwaliteit noppenschuim gemaakt van een hoogwaardig, opencellig polyurethaan. Dit product beschikt over zeer goede geluidsabsorptiewaarden en is uitstekend bestand tegen veroudering. De zelfklevende achterzijde zorgt ervoor dat het noppen-schuim eenvoudig aan te brengen is.



Toepassingen

- Geluidsstudio's
- Technische ruimten
- Luchtbehandelingskasten
- Cabinebouw
- Luchtkanalen

Vorm, uiterlijk en kleur

No-noise Akofoam Noppenschuim is een gekantrechte plaat, verkrijgbaar in de kleur antraciet met een zelfklevende laag.

Samenstelling

No-noise Akofoam Noppenschuim is gemaakt van een hoogwaardig opencellig polyesther.

Eigenschappen

- Geluidsabsorberend
- Verkrijgbaar in verschillende diktes
- Uitstekend bestand tegen veroudering
- Temperatuurbestendig van -20°C tot 90°C

Plaatafmetingen

- Afmetingen: 1.200 x 1.000 mm (andere afmetingen op aanvraag)
- Dikte: 50 mm (20/30) (30 mm op aanvraag)



Geluidsabsorberend schuim met noppenstructuur

Brandclassificering

FMVSS 302 Vlamdovend

UL-94 Klasse HF1

Temperatuurbestendigheid

Het materiaal is bestand tegen temperaturen van -20°C tot 90°C.

Geluidsabsorptie

Volgens ISO 354:2003

	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
Type 30	0.17	0.25	0.3	0.57	0.61	0.68
Type 50	0.3	0.38	0.47	0.66	0.7	0.758

Verwerking/Montage

No-noise Akofoam Noppenschuim kunt u zelf op maat snijden met een breekmes of lintzaag. Voor een goede hechting van de zelfklevende laag dient de ondergrond schoon, droog, stof-en vetvrij te zijn. Indien de ondergrond ruw en/of oneffen is, dient deze eerst eenzijdig voorbehandeld te worden met contactlijm om een goede hechting te kunnen garanderen.

